







Tekniskdatablad

24-06-2021

L1.08.04

Beskrivelse Special accelerator for 2K Topcoat, 2K MS Clear 2K HS Extra Clear, 2K HS Topcoat 420 og 2K HS Clear 420. Accelererer tørretiden og gennemhærdnings tiden. Anvendes til del og - plet lakeringer.

 <p>2K Topcoat 2K MS Clear 2K HS Extra Clear 2K HS Clear 420 2K HS Topcoat 420 + 1, 2 eller 3 låg Topspeed (låg = låg fra Topspeed dåsen)</p>	 <p>Se produkt datablad</p>	 <p>2x1 lag</p>	 <p>4 - 6 min. imellem lagene 10 min. før tørring</p>	 <p>3.5 time. 20°C 15-18 min.60°C</p>	
--	--	--	---	---	---

Produkt & tilbehørs produkter

Produkt Lesonal Topspeed

Kemisk basis Special additivs

Anvendelsesmetode:

Blandeforhold	<p>5 Dele – 2K Topcoat / 2K MS Clear / 2K HS Extra Clear 2 Dele – MS Hærder 0.5 Dele – Multi Fortynder + 1, 2 eller 3 låg (Til 500 ml sprøjteklart produkt umiddelbart før påføring)</p> <p>5 Dele – 2K Topcoat / 2K MS / HS Extra Clear 2.5 Dele – HS Hærder 0.5 Dele – Multi Fortynder + 1, 2 eller 3 låg (Til 500 ml sprøjteklart produkt umiddelbar før påføring)</p> <p>5 Dele – 2K HS Clear 420 2 Dele – Hærder HS Clear 420 0.5 Dele – Fortynder HS Clear 420 + 1, 2 eller 3 låg (Til 500 ml sprøjteklar produkt umiddelbart før påføring)</p> <p>5 Dele – 2K Topcoat HS 420 2 Dele -- Hærder Topcoat HS 420 0.5 Dele – Fortynde Topcoat HS 420 + 1, 2 eller 3 låg (Til 500 ml sprøjteklar produkt umiddelbart før påføring)</p>
Sprøjte Viskositet	Se databladet for det anvendte produkt.
Brugstid	1 – 1.5 Timer ved 20°C, afhængig af produkt

Sprøjteudstyr og sprøjtetryk | Se databladet for produktet

Påføring Se Tekniskdatablad for produktet

Rengøring af udstyr Lesonal Multi Fortynder eller cellulosefortynder

Tørretider **2K Topcoat / 2K MS Clear / 2K HS Extra Clear**

	20°C	60°C
Støvtør	15 min	5 min
Klæbefri	1 time	8-10 min
Håndteringstør	2.5 time	10-15 min

2K HS Topcoat 420

	20°C	60°C
Støvtør	40 min	10 min
Håndteringstør	2 time	15 min

20°C 2K HS Clear 420

	1 låg	2 låg	3 låg
Støvtør	45 min	25 min	20 min
Klæbefri	105 min	1 time	55 min
Håndteringstør	2 timer	105 min	90 min

60°C 2K HS Clear 420

	1 låg	2 låg	3 låg
Støvtør	10 min	5 min	5 min
Klæbefri	15 min	10 min	7 min
Håndteringstør	25 min	15 min	12 min

Tørretiden afhænger af blandeforholdet af hærdere og fortynder, lagtykkelse og påførings forholdene.

Lagerholdbarhed 4 år

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lageringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com