

2K Filler 540 Grey Spray












LESONAL

Tekniskdatablad

27-07-2021

EU.L2.02.05

Beskrivelse	2 K isocyanat hærdende hurtig tørrende filler på spray. Anvendes til plet reparationer / del lakeringer. Produktet aktiveres ved at trykke på den røde knap i bunden af dåsen.
-------------	---

 Ryst grundigt	 Vend dåsen på hovedet	 Tryk på knappen	 Ryst i 2 minutter	 Afstand 20-30 cm	 Påfør 2 - 3 lag	 5 - 10 min.
 3 Tim. 20°C 25 Min 60°C	 P400-P500	 Efter brug renses dysen ved at vende dåsen på hovedet				

Produkt og tilsætninger	
Produkt	Lesonal 2K Filler 540 Grey Spray
Råmaterialer	2K Filler 540 Grey - acrylic bindemiddel Hærdere (integreret i dåsen) - poly isocyanat
Produkt aktivering	Produktet aktiveres ved at trykke på knappen i bunden af dåsen Ryst dåsen minimum 2 minutter før den anvendes. Efter brug, renses dysen ved at vende dåsen på hovedet og sprøjte til dysen er ren
Anvendelsesmetode	
Underlag	Mindre gennemslibninger af filler til part stål Alle eksisterende lakker Polyester spartel 2K Epoxy Primer 1K Plastics Primer 2K Universal Plastic Primer 1K Etch Primer
Klargøring af underlaget	Affedt grunding inden der begyndes at slibe. Stål – Affedt og slib . Zink behandlet stål – Affedt og slib overfladen let.. Eksisterende lakker – Slib med P180 - P280 tør, eller vandslib med P400 - P600

	Lesonal Polyester Body Filler – Slib med P180- P320. Efter slibningen, affedtes der grundigt		
Brugstid	Efter aktivering 8 timer ved 20°C (Brugstiden kan forlænges ved at opbevarer dåsen koldt)		
Påføring	Påfør 2 eller 3 lag, afluft imellem lagene i 5 til 10 minutter til overfladen er mat. På store flader, anbefales der at anvende Lesonal 540 påført med en sprøjtepistol.		
Lagtykkelse	30 - 40 my pr lag		
Tørretider	Slibetør	Ved 20° C 3 timer.	Ved 60° C 25 min.
Slibning	Metode	Korn størrelse	
	Vandslibning	P800-P1000	
	Håndslibning	P400-P500	
	Maskinslibning	P400-P500	
Kan overlakeres med	Basecoat WB, Topcoat HS 420		
Farve	Grå		
Lagerholdbarhed	1 År		
Bemærk	Produktet indeholder isocyanat. Anvend egnet beskyttelsesudstyr foreskrevet til produkter der indeholder isocyanat.		
VOC	EU grænsen for denne produktgruppe er (produkt kategori: IIB.e) i sprøjteklar blanding max. 840 g/l VOC. VOC indholdet i dette produkt er 578 g/l		

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com