

# 2K Universal Plastik Primer










**LESONAL**

Tekniskdatablad

27-07-2021

2.05.02

Beskrivelse	<b>To komponent primer til plastik dele på biler, med undtagelse af bløde polyuretan dele ( PUR skum).</b>
-------------	--

 5 : 1 : 2 2K Universal Plastik Primer Hærder Universal Plastik Primer Multi Fortynder	 <b>G</b>	 15 - 17 sek. DIN Kop 4	 HVLP Overkop 1.4 - 1.6 mm	 2 x 1	 5 - 10 min. imellem lagene
 30 min. 20°C	 Topcoat HS 420 Basecoat WB				

## Produkt og tilsætninger

<b>Produkt</b>	2K Universal Plastik Primer	
<b>Hærder</b>	Hærder Universal Plastik Primer	
<b>Fortynder</b>	Multi Fortynder	
<b>Råmaterialer</b>	2K Universal Plastik Primer	– Epoxy bindemiddel
	Hærder Universal Plastik Primer	– Amin bindemiddel
	Multi Fortynder	– Blanding af organiske opløsningsmidler
<b>Anvendelsesmetode</b>		

<b>Underlag</b>	Alle typer plast der normalt anvendes til biler, undtagen bløde polyuretan dele  <b>Påfør ikke</b> 2K Universal Plastik Primer på OEM primede dele
<b>Forbehandling</b>	For at fjerne evt. slipmiddel afvaskes der grundigt med varmt sæbevand, anvend en børste, skyld efter med rent vand og tør af med rene klude. Affedt med Degreaser SB eller Degreaser WB Slib hård plastik med Scotch- Brite type A (rød) og fleksibel plastik slibes med Scotch- Brite type S very fine (grå). Skyl med rent vand Affedt igen med Lesonal Degreaser SB
<b>Toning</b>	Hvis det ønskes, kan 2K Universal Plastik Primer tones med max. 10 % Topcoat HS 420 tonefarve (før der tilsættes hærder).

<b>Blandeforhold</b>	5 dele – 2K Universal Plastik Primer		
Bladepind G	1 del – Hærder Universal Plastik Primer		
	2 deel – Multi fortynder		
<b>Sprøjteviskositet</b>	15 - 17 sek. DIN kop 4 ved 20° C.		
<b>Brugstid</b>	Den færdige blanding skal anvendes inden: 8 timer ved 20 °C.		
<b>Dysestørrelse og sprøjtetryk</b>	<b>Sprøjtepistol</b>	<b>Dyse</b>	<b>Sprøjtetryk</b>
	HVLP Overkop	1.4 – 1.6 mm	0,7 bar (ved lufthætten)
	LVL (HR) Overkop	1.4 – 1.6 mm	2 – 4 bar
	Normal Overkop	1.2 – 1.5 mm	2 – 4 bar
<b>Påføringsmetode</b>	Påfør 2 lag, afluft 5 til 10 minutter imellem lagene. Afluft til overfladen er mat (Tørretiden er afhængig af temperaturen og ventilationen)		
<b>Lagtykkelse</b>	10-15 my pr. lag		
<b>Teoretisk rækkeevne ltr/m<sup>2</sup></b>	19 m <sup>2</sup> ved 15 my Den teoretiske rækkeevne afhænger af mange faktorer, f.eks. emnets form, overfladens ruhed, påføringsmetode og påføringsforhold.		
<b>Rengøring af udstyr</b>	Anvend Multi fortynder eller cellulosefortynder.		
<b>Tørretid</b>	Efter 30 minutter ved 20 °C kan 2K Universal Plastik Primer overlakeres; efter 24 timers tørring inden overlakering, skal overfladen slibes.		
<b>Kan overlakeres med</b>	Lesonal filler, Topcoat HS 420 og Basecoat WB		
<b>Farve</b>	Grå		
<b>Lagerholdbarhed</b>	2K Universal Plastik Primer: 1 år Hærder Universal Plastik Primer: 1 år		

## EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)