

1K Etch Primer Spray







LESONAL

Tekniskdatablad

27-07-2021

L2.03.03

Beskrivelse	Kromatfri ætsende primer i spraydåse, beregnet til reparation og lakering af biler samt lette erhvervskøretøjer.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Ryst dåsen omhyggeligt før brug</p>	 <p>Afstand 20-30 cm</p>	 <p>Påfør krydslag</p>	 <p>5 - 7 min.</p>	 <p>Min. 30 min 20°C. Max. 24 tim. 20°C.</p>	 <p>Vend dåsen efter brug for at rengøre dysen</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkter og tilsætninger

Produkt	Lesonal 1-K Etch Primer aerosol
Råmaterialebasis	1-K Etch Primer – Polyvinyl butyral
Bemærk	Ryst omhyggeligt før brug Vend dåsen efter brug og tryk for at rengøre dysen

Anvendelse

Underlag	Stål Galvaniseret stål Aluminium
Forberedelse af underlag	Før ethvert slibearbejde skal overfladen affedtes omhyggeligt med Lesonal Degreaser. Stål – fjern alle spor af rust og slib omhyggeligt til der er opnået en ren overflade. Eventuel glødeskal fjernes ved sandblæsning. Zinkbehandlet stål – slib omhyggeligt med Scotch Brite (Rød). Aluminium – slib omhyggeligt med Scotch Brite (Rød). Efter slibningen er færdiggjort og umiddelbart før påføring af 1-K Etch Primer, skal overfladen igen affedtes omhyggeligt med Lesonal Degreaser.
Påføring	Påfør et eller to enkelte lag.
Lagtykkelse	6 – 12 my
Overlakering	Kan overlakeres med: Alle Lesonal fyldere.

Nyttige råd	Påfør ikke produktet hvis den relative fugtighed er over 75 %, eller hvis underlaget er ved dugpunktet og har forårsaget kondens på overfladen. Vent til forholdene har forbedret sig og overfladen er gennemtør
Kulør	Grøn
Lagerholdbarhed	1 år

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.
Adresse: Mediavägen 1
S-135 27 Tyresö Sverige
Postboks: Box 224
Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com