

Matting Clear

LESONAL










Tekniskdatablad

Mat klarlak

24-6-2021

EU.L1.05.03

Beskrivelse 2 K Mat klarlak til påføring over gennemtør basefarve. Kan blandes i alle glansgrader i kombination med 2K HS Fast Clear 420 eller 2K HS Premium Clear 420.

 <p>Højglans 5 : 3 : 1 2K HS Fast/Premium Clear 420 HS Hardener 420 Reducer Clear 420</p>	 <p>Mat 5 : 1 : 2 Matting Clear Mixture HS Hardener 420 Reducer Clear 420</p>	 <p>G</p>	 <p>15 - 20 sek. DIN 4</p>	 <p>HVLP / LVLP Overkop 1.3-1.5 mm</p>	 <p>2 x 1</p>
 <p>5 - 10 min. imellem lagene 5 min. før ovntørring</p>	 <p>8 timer. 20° C 35 min. 60° C</p>				

Produkt og tilsætninger

Produkt	Matting Clear	Kan anvendes ren eller blandet 2K HS Fast / Premium Clear 420
Hærdere	HS Hardener 420	Til alle typer reparationer
Fortynder	Reducer Clear 420	Til alle typer reparationer
Råmaterialet	Matting Clear	– Acrylic Bindemiddel
	HS Hardener 420	– Polyisocyanat
	Reducer Clear 420	– Opløsningsmidler

Anvendelsesmetode

Underlag	Gennemtør: Basecoat WB Topcoat HS 420 2K HS Fast Clear 420 2K HS Premium Clear 420
Blandeforhold	Følgende glansgrader kan opnås ved at blande Matting Clear med 2K HS Fast Clear 420 eller 2K HS Premium Clear 420. Denne tabel kan anvendes som vejledende guideline for at opnå de forskellige glansgrader.

Bemærk	<p>Det anbefales at opsprøjte en prøveplade for at kontrollere glansen, da glansen påvirkes af:</p> <p>a) Lagtykkelsen (vandrette / lodrette dele)</p> <p>b) Afluftning og tørrings forhold</p>		
	Blandeforhold:		Glansgrad
	Mat		10 - 20 G.U.
	<p>100% Matting Clear</p> <p>5 Dele Matting Clear</p> <p>1 Dele HS Hærder 420</p> <p>2 Dele Reducer Clear 420</p>		
	Silkemat		30 - 40 G.U.
	<p>30:70 bland 2K HS Fast / Premium Clear 420 / Matting Clear</p> <p>5 Dele Matteret blanding</p> <p>1 Dele HS Hærder 420</p> <p>2 Dele Reducer Clear 420</p>		
	Halvblank		50 - 70 G.U.
	<p>50:50 bland 2K HS Fast / Premium Clear 420 / Matting Clear</p> <p>5 Dele Matteret blanding</p> <p>1 Dele HS Hærder 420</p> <p>2 Dele Reducer Clear 420</p>		
Sprøjteviskositet	<p>Matting Clear blandet med 2K HS Fast / Premium Clear 420: 15 – 20 sek. DIN kop 4 ved 20°C</p>		
Brugstid	<p>1 Time ved 20°C</p>		
Dysestørrelse og sprøjtetryk	Sprøjtepistol	Dyse	Sprøjtetryk
	HVLP Overkop	1.2-1.5 mm	0.7 bar (ved lufthætten)
	LVLV Overkop	1.2-1.5 mm	2-2.5 bar (ved lufthætten)
Påføring	<p>Påfør to lag med 5 – 10 minutters afluftning imellem lagene. (Afluftningen afhænger af, hvilken blanding der anvendes samt af påføringsforholdene.)</p>		

Lagtykkelse	50-60 my ved 2 lag		
Teoretisk rækkeevne ltr/m²	10-12 m ² ved en total lagtykkelse på 60 my. Den teoretiske rækkeevne afhænger af mange forhold, f. eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode og påføringsforhold.		
Rengøring af udstyr	Cellulosefortynder eller Multi Thinner		
Tørretider		Ved 20°C	Ved 60°C
	Støvtør	20 min.	5 min.
	Klæbefri	2 timer	20 min.
	Håndteringstør	8 timer	35 min.
Lagerholdbarhed	4 år		
VOC	EU grænseværdien for dette produkt (produkt kategori: IIB.e) i sprøjteklar tilstand er maksi840 g/l VOC. VOC indholdet i dette produkt i sprøjteklar tilstand er maksimalt 577 g/l		

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.
 Adresse: Mediavägen 1
 S-135 27 Tyresö Sverige
 Postboks: Box 224
 Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.
 Hovedkontor:
 Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com