

2K HS Premium Clear 420









LESONAL

Tekniskdatablad

24-06-2021

EU.L1.05.08

Beskrivelse 2 K Klarlak der opfylder EU VOC lovgivningen med 420 g/l VOC. Kan anvendes til reparationslakeringer under de fleste betingelser. Nem at påføring kombineret med gode tørre egenskaber, samt god glans og rissefasthed.

 <p>5 : 3 : 1 2K HS Premium Clear 420 HS Hardener 420 Reducer Clear 420</p>	 <p>P</p>	 <p>15-17 sek. DIN Kop 4</p>	 <p>HVLP / LVLP Overkop 1.2 - 1.4 mm</p>	 <p>2 x 1 Lag</p>	 <p>0 - 5 min. afluftning imellem lagene 3 - 5 min. før ovntørring</p>
 <p>8 timer. 20°C 30 min. 60°C</p>					

Produkt og tilsætninger

<p>Produkt 2K HS Premium Clear 420</p>	<p>Til alle typer reparationer, bedste resultater opnås ved en påførings temperatur på 20-30°C</p>
<p>Hærder HS Hardener 420</p>	<p>Til alle typer reparationer</p>
<p>Fortynder Reducer Clear 420</p>	<p>Til alle typer reparationer</p>
<p>Råmaterialer</p>	<p>2K HS Premium Clear 420 – Acrylic Bindemiddel HS Hardener 420 – Polyisocyanat Reducer Clear 420 – Organiske opløsningsmidler</p>

Anvendelsesmetode

<p>Underlag</p>	<p>Gennemtør Basecoat WB</p>
<p>Blandeforhold (blandepind P)</p>	<p>5 Dele 2K HS Premium Clear 420 3 Dele HS Hardener 420 1 Dele Reducer Clear 420 Omrør grundigt</p>
<p>Sprøjte viskositet</p>	<p>15-17 sek. DIN kop 4 ved 20°C.</p>
<p>Brugstid</p>	<p>45 minutter ved 20°C</p>

2K HS Premium Clear 420

LESONAL

Tekniskdatablad

EU.L1.05.08

Dysestørrelse og sprøjtetryk	Sprøjtepistol	Dyse	Sprøjtetryk
	HVLP Overkop	1.2-1.4 mm	0.7 bar (ved lufthætten)
	LVLP Overkop	1.2-1.4 mm	2-4 bar (ved lufthætten)
Påføring	Påfør et tyndt sammenhængende lag, afluft i 0 - 5 minutter og påfør et fuldt flydende lag. Afluft i 3 – 5 minutter inden oventørring. Bemærk: Ved Lakering af store flader er det ikke nødvendigt med afluftning imellem lagene		
Lagtykkelse	45-60 my		
Teoretisk rækkeevne ltr/m²	6.2 m ² ved en total lagtykkelse på 45-60 my. Den teoretiske rækkeevne afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode og påføringsforhold.		
Rengøring af udstyr	Cellulosefortynder eller Multi Thinner.		
Tørretider		Ved 20°C	Ved 60°C
	Støvtør	1.5 Time	15 min.
	Håndteringstør	8 Timer	30 min.
Lagerholdbarhed	1 år ved 20°C		
VOC	EU grænseværdien for dette produkt (produkt kategori: IIB.d) i sprøjteklar tilstand er maks.420 g/l VOC. VOC indholdet i dette produkt i sprøjteklar tilstand er maksimalt 420 g/l		

2K HS Premium Clear 420 tilbehør**(se det tekniskdatablad for produktet)** - Matting Clear anvendes til at reducerer glansen

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.
Adresse: Mediavägen 1
S-135 27 Tyresö Sverige
Postboks: Box 224
Tel: 0046 850304100

2K HS Premium Clear 420

LESONAL

Tekniskdatablad

EU.L1.05.08

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com