

# 2K HS Fast Clear 420









**LESONAL**

## Tekniskdatablad

24-06-2021

EU.L1.05.09

**Beskrivelse** Hurtig tørrende 2 K Klarlak der opfylder EU VOC lovgivningen med 420 g/l VOC. Kan anvendes til reparationslakeringer under de fleste betingelser. Nem at påføring kombineret med hurtig tørring, samt god glans og rissefasthed.

 5 : 3 : 1 2K HS Fast Clear 420 HS Hardener 420 Reducer Clear 420	 P	 15-17 sek. DIN Kop 4	 HVLP / LVLP Overkop 1.2 - 1.4 mm	 2 x 1 Lag	 0 - 5 min. afluftning imellem lagene 3 - 5 min. før ovntørring
 6 timer. 20°C 20 min. 60°C					

### Produkt og tilsætninger

<b>Produkt</b> 2K HS Fast Clear 420	Til alle typer reparationer, bedste resultater opnås ved en påførings temperatur på 20-25 °C
<b>Hærder</b> HS Hardener 420	Til alle typer reparationer
<b>Fortynder</b> Reducer Clear 420	Til alle typer reparationer
<b>Råmaterialer</b>	2K HS Fast Clear 420 – Acrylic Bindemiddel HS Hardener 420 – Polyisocyanat Reducer Clear 420 – Organiske opløsningsmidler

### Anvendelsesmetode

<b>Underlag</b>	Gennemtør Basecoat WB		
<b>Blandeforhold</b> (blandepind P)	5 Dele 2K HS Fast Clear 420 3 Dele HS Hardener 420 1 Dele Reducer Clear 420 Omrør grundigt		
<b>Sprøjte viskositet</b>	15-17 sek. DIN kop 4 ved 20 °C.		
<b>Brugstid</b>	30 minutter ved 20 °C		
<b>Dysestørrelse og sprøjte tryk</b>	<b>Sprøjte pistol</b> HVLP Overkop	<b>Dyse</b> 1.2-1.4 mm	<b>Sprøjte tryk</b> 0.7 bar (ved lufthætten)

	LVL P Overkop	1.2-1.4 mm	2-4 bar (ved lufthætten)
<b>Påføring</b>	Påfør et tyndt sammenhængende lag, afluft i 0 - 5 minutter og påfør et fuldt flydende lag. Afluft i 3 – 5 minutter inden ovntørring. <b>Bemærk:</b> Ved Lakering af store flader er det ikke nødvendigt med afluftning imellem lagene		
<b>Lagtykkelse</b>	45-60 my		
<b>Teoretisk rækkeevne ltr/m<sup>2</sup></b>	6.2 m <sup>2</sup> ved en total lagtykkelse på 45-60 my. Den teoretiske rækkeevne afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode og påføringsforhold.		
<b>Rengøring af udstyr</b>	Cellulosefortynder eller Multi Thinner.		
<b>Tørretider</b>		<b>Ved 20°C</b>	<b>Ved 60°C</b>
	Støvtør	1 Time	10 min.
	Håndteringstør	6 Timer	20 min.
<b>Lagerholdbarhed</b>	1 år ved 20°C		
<b>VOC</b>	EU grænseværdien for dette produkt (produkt kategori: IIB.d) i sprøjteklar tilstand er maks.420 g/l VOC. VOC indholdet i dette produkt i sprøjteklar tilstand er maksimalt 420 g/l		

### 2K HS Premium Clear 420 tilbehør

(se det tekniskdatablad for produktet) - Matting Clear anvendes til at reducerer glansen

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.  
Adresse: Mediavägen 1  
S-135 27 Tyresö Sverige  
Postboks: Box 224  
Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)