

1K Multi Plastic Primer


LESONAL

Tekniskdatablad.


27-07-2021

L2.01.05



Primer

Beskrivelse 1K lufttørrende vedhæftningsprimer til bil plastdele.**Blandeforhold**

1K Multi Plastic Primer er klar til brug.

Sprøjteudstyr:**Dyssestørrelse:**
1.2-1.4 mm**Sprøjtetryk:**
2 – 4 bar ved pistolen**Påføring:**

1 x 1Lag

Afluftning:Kan overlakeres efter:
20 min ved 20°C**Kan overlakeres med:**

Alle Lesonal Primer, Filler og toplakker

Beskyttelse:Anvend foreskrevet sikkerhedsudstyr
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en luftforsynet helmaske

1K Multi Plastic Primer

LESONAL

Tekniskdatablad.

27-07-2021

L2.01.05

Primer

Beskrivelse:**1K hurtigtørrende vedhæftningsprimer til bil plastdele****Produkt:**

1K Multi Plastic Primer

Råmateriale:


Polyolefine bindemiddel

Underlag:


Alle bil plastikdele med undtagelse af PE (polyethylene).

Forbehandling:

Rengør overfladen (dog ikke OEM primer) med varmt vand og tør efter.
Affedt med Lesonal Degreaser.
Slib overfladen med Scotch Brite S (Grå) fin
Affedt igen med Lesonal Degreaser og fjern støv med en tack rag umiddelbart før primeren påføres.

Blandeforhold:

Er klar til brug, omrystes inden brug.

Sprøjte Viskositet:

14-16 sek. DIN kop 4 ved 20 °C.

Sprøjtetryk:**Dyse:**

1.2-1.4 mm*

Sprøjtetryk:

2-4 bar ved pistolen

Påføring:

Påfør 1 jævnt og lukket lag.

Bemærk: Minimums påføringstemperatur 15 °C
Afluft i 20 min ved 20°C før det næste produkt påføres

1K Multi Plastic Primer

LESONAL

Tekniskdatablad.

27-07-2021

L2.01.05

Primer

Overlakering:

Efter 20 min. afluftning ved 20°C, kan alle Lesonal primer, filler og toplakker påføres direkte på 1K Multi Plastic Primer.

Hvis overlakeringstiden overskrider 24 timer skal overfladen slibes med 3M Ultra fine (grå) affedtes og påføres 1K Multi Plastic Primer

**Anvend foreskrevet sikkerhedsudstyr**

Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en luftforsynet helmaske

Lagtykkelse:

1-4 my

Teoretisk rækkeevne:Ved en lagtykkelse på 1 my 11,4 m² / liter

Den teoretiske rækkeevne afhænger af mange forhold. F.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode og påføringsforhold

Rengøring af udstyr:

Multi fortynder eller cellulose fortynder.

Lagerholdbarhed:

2 år ved 20°C

VOC:

Dette produkt indeholder pr. Sprøjteklar liter maksimalt 860 g / liter.

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.**Adresse: Mediavägen 1****S-135 27 Tyresö Sverige****Postboks: Box 224****Tel: 0046 850304100****KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.**

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com