

1K Multi Plastic Primer Spray


LESONAL

Tekniskdatablad

27-07-2021

L2.01.06


Primer

Beskrivelse. 1K lufttørrende vedhæftningsprimer på spraydåse til bil plastdele.**Blandeforhold:**


1K Multi Plastic Primer er klar til brug.



Omrystes grundigt.

Påføring:


1 x 1 Lag



Påførings afstand: 10-20 cm

Rengøring:

Vend dåsen på hovedet og tøm dysen.

Afluftning:

Kan overlakeres efter: 20 min ved 20°C

Kan overlakeres med:

Alle Lesonal Primer, Filler og toplakker.

Beskyttelse:Anvend foreskrevet sikkerhedsudstyr.
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en luftforsynet helmaske.

1K Multi Plastic Primer Spray


LESONAL

Tekniskdatablad

27-07-2021

L2.01.06


Primer

Beskrivelse.**1K lufttørrende vedhæftningsprimer på spraydåse til bil plastdele.****Produkt:** 1K Multi Plastic Primer**Råmateriale:** Polyolefin bindemiddel**Underlag:** Alle bil plastikdele med undtagelse af PE (polyethylene).**Forbehandling:** Rengør overfladen (dog ikke OEM primer) med varmt vand og tør efter.
Affedt med Lesonal Degreaser.
Slib overfladen med Scotch Brite S (Grå) fin.
Affedt igen med Lesonal Degreaser og fjern støv med en tack rag umiddelbart før primeren påføres.**Blandeforhold:**

Er klar til brug, omrystes grundigt inden brug.

Påføring;

Påfør 1 jævnt og lukket lag.

Bemærk: Minimums påføringstemperatur 15 °C
Afluft i 20 min ved 20°C før det næste produkt påføres.**Overlakering;**

Efter 20 min. afluftning ved 20°C, kan alle Lesonal primer, filler og toplakker påføres direkte på 1K Multi Plastic Primer.

Hvis overlakeringstiden overskrider 24 timer skal overfladen slibes med 3M Ultra fine (grå), affedtes og påføres 1k Multi Plastic Primer

1K Multi Plastic Primer Spray

LESONAL

Tekniskdatablad

27-07-2021

L2.01.06

Primer

Rengøring af udstyr:



Ved dåsen på hovedet og sprøjt 2-3 sekunder for at rense dysen.



Anvend foreskrevet sikkerhedsudstyr.

Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler en luftforsynet helmaske.

| | |
|---------------------|--|
| Lagtykkelse | 1-4 my |
| Teoretisk rækkeevne | Ved en lagtykkelse på 1 my, 11,4 m ² / liter Den teoretiske rækkeevne afhænger af mange forhold. F.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode og påføringsforhold |
| Lagerholdbarhed | 2 år ved 20°C |
| VOC | Dette produkt indeholder pr. Sprøjtetkar liter maksimalt 772 g / liter. |

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com



1K Multi Plastic Primer Spray

LESONAL

Tekniskdatablad

27-07-2021

L2.01.06

Primer